Produktinformation
Seilfett

PI 37/03/25/2026

Beschreibung
Hochwertiges, universelles, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzwachs für den Kfz-Bereich. Speziell geeignet zur Anwendung als Hohlraum- und Unterbodenschutz. Bildet eine matte, geschlossene und klebrige Beschichtung. Achtung: Nicht zur Behandlung von Drahtseilen geeignet. Produkt sollte stets frostfrei gelagert und transportiert werden.



Eigenschaften
- hervorragender Korrosionsschutz
- hohe Haftfestigkeit
- verdrängt Feuchtigkeit
- gute Kriechfähigkeit
- mit Langzeitwirkung
- optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand
- silikonfrei
- aromatenarm

Technische Daten

Durchlaufzeit bei 25 °C	29,5 ± 2,5 s
Dichte bei 15 °C	0,85 ± 0,03 g/cm³
Basis	Mineralöle, Wachse, Polymere
Farbe/Aussehen	braun
Flammpunkt	> 61 °C
Tropfpunkt	> 75 °C
Viskosität bei 40 °C	20,5 mm²/s
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig, viskos
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	30 Monate
empfohlene Lagertemperatur	10 - 30 °C

Einsatzgebiet
Zur vorbeugenden Konservierung von Fahrzeugen, Maschinen und Anbauteilen aus Eisen- und Stahllegierungen sowie Leicht- und Buntmetallen. Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich.

Hinweis
Nicht zur Behandlung von Drahtseilen geeignet. Kleingebinde vor Gebrauch gut schütteln. Großgebinde vor Gebrauch aufrühren. Achtung: Produkt sollte stets frostfrei gelagert und transportiert werden.

Anwendung
Die zu behandelnden Teile müssen trocken, schmutz- und rostfrei sein. Anwendung per Hohlraum-Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6226) bzw. als Unterbodenschutz mit Spritzpistole (Art.-Nr. 6219) oder Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6220). Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von +25 °C. Nach Verdunsten des Lösungsmittels entsteht ein haftfester Film. Die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	6173 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Dose Blech	6124 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	6175 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com