

Liquimate 8400 Στεγανοποιητικό αμαξώματος λευκό

Περιγραφή

Στεγανοποίηση ραφών με δυνατότητα βαφής βασισμένη σε πολυμερή MS. Κατάλληλο ως μόνιμο στεγανοποιητικό αμαξώματος χωρίς να αφήνει τρεξίματα για απομίμηση της εμφάνισης OEM. Διαθέτει άριστα χαρακτηριστικά επιστρώσης και μπορεί να βαφεί άμεσα με τις περισσότερες βαφές του εμπορίου υγρό σε υγρό (έως και 2 ώρες).

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- εύκολη επεξεργασία
- μόνιμης ελαστικότητας
- χωρίς διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις και σιλικόνες
- δυνατότητα βαφής υγρό σε υγρό
- καλή πρόσφυση σε αλουμίνιο, χάλυβα και γαλβανισμένες επιφάνειες
- καλή πρόσφυση σε αστάρια και επιφάνειες βαφής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	paste-like
Χρώμα / όψη	white
Πυκνότητα στους 20 °C	1,6 g/cm ³ DIN 53479
Θερμοκρασία επεξεργασίας	5 - 30 °C
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 23°C/50% σχετική υγρασία	20 min DIN 50014
ταχύτητα στερεοποίησης στους 23 °C/50 % σχετ. υγρ.	3 mm/24h
σκληρότητα Shore A	52 DIN ISO 7619-1
επιμήκυνση θραύσης	180 %
αντοχή σε θερμοκρασία	-40-90 °C
αντοχή σε θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 ώρα)	120 °C
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	5-25 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για στεγανοποίηση σε επισκευές στην αμαξοποιία, στην κατασκευή κοντέινερ και οχημάτων. Για ορατές και κανονικές ραφές συγκόλλησης.

Εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπη. Καθαρίστε τις επιφάνειες πρόσφυσης με καθαριστικό και αραιωτικό (αρ. είδ.

6130).

Προεπεξεργασία: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα υλικά χωρίς αστάρι. Εκτελέστε προηγουμένως σε κάθε υπόστρωμα έναν έλεγχο πρόσφυσης.

Η βαφή του στεγανοποιητικού μειώνει την εισχώρηση ατμοσφαιρικής υγρασίας εμποδίζοντας έτσι το πλήρες στέγνωμα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απορρόφηση κινήσεων περιορίζεται κατά κανόνα από τη βαφή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

310 ml σωληνάριο πλαστικό 21341
D-GB-F-I-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

