

Liquimate 8400 Karosseriedichtmasse weiß

Описание

Наносимое кистью уплотнение швов на основе полимера MS. Подходит как стойкий герметик для кузова без протягивания шнура для воспроизведения оригинального внешнего вида. Обладает очень хорошей способностью к нанесению кистью и может быть окрашен сразу же мокрым по мокрому (до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок.

Свойства

- превосходная устойчивость к погоде
- легко обрабатывается
- постоянно эластично
- не содержит изоцианата, растворителей и силикона
- пригодно к лакировке „мокрым по мокрому“
- хорошая адгезия к алюминию, стали и оцинкованным поверхностям
- хорошая адгезия к грунтовке и окрашенным поверхностям

Технические данные

Форма	paste-like
Цвет / внешний вид	white
Плотность при 20°C	1,6 г/см ³ DIN 53479
Температура обработки	5 - 30 °C
Время образования плёнки при 23°C/50% относительной влажности	20 мин DIN 50014
Скорость затвердения при 23 °C/50 %	3 мм/24h
Твёрдость Shore A	52 DIN ISO 7619-1
Расширение на разрыв	180 %
Устойчивость к температуре	-40-90 °C
Кратковременная (до часа) устойчивость к температуре	120 °C
Рекомендуемая температура хранения	5-25 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц

Сфера применения

Для герметизации при кузовном ремонте, в изготовлении контейнеров и производстве транспортных средств. Для видимых и обычных швов.

Применение



Соединяемые поверхности должны быть чистыми, без пыли и жира.

Предварительная обработка: На большинстве материалов может применяться без грунтовки. Предварительно провести тест на адгезию на каждой поверхности основания.

Соединяемые поверхности очистить очистителем и разбавителем (номер изделия 6130).

Можно окрашивать сразу мокрым по мокрому (макс. до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок. Окраска герметика уменьшает проникновение атмосферной влаги и тем самым препятствует затвердеванию. Максимально допустимое поглощение движения обычно ограничено лакокрасочным покрытием.

Поскольку герметизирующие материалы по истечении времени образования пленки (20 мин.) еще не полностью отвердели, транспортное средство при внешних температурах ниже 10 °C после герметизации должно быть поставлено, по меньшей мере, на 24 часа в помещение с температурой выше 15 °C (в зависимости от толщины слоя).

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.