

Описание

Синтетическое средство для ухода за контактами. Особенно совместима с пластмассами. Специальная рецептура из присадок, синтетического масла и загустителя гарантирует широкий температурный диапазон применения и не демонстрирует явлений химического разложения или осмоления даже после длительного времени. Создает защитный барьер на электрических контактах для защиты от воздействия окружающей среды типа пыли, грязи и влаги, в том числе на электронные подвижные детали. Снижает износ и коррозию и проникает под окисную и сульфидную пленку.

Свойства

- смягчает шумы и вибрацию
- хорошее смазывающее действие при высоких нагрузках
- для базовой и долгосрочной смазки
- оптимальная стабильность к старению
- стабильно к окисдации
- широкий диапазон температур применения
- не прилипает и не выделяет смолу
- совместимо с пластиком
- хорошая защита от коррозии
- низкий коэффициент трения
- хорошая водоупорность
- не содержит силикона

Технические данные

Цвет / внешний вид	türkis
База	Syntheseöl
Придаватель консистенции	anorganischer Verdicker
Плотность при 20°C	0,9 g/cm ³ DIN 51 757
Гидравлическое давление при -35°C	72 kPa DIN 51 805
Точка каплепадения	nicht tropfend DIN ISO 2176
Класс NLGI	1 DIN 51 804
Диапазон температур	-35 bis +150 °C
Выделение масла	max. 3 Gew.-% DIN 51 817
водостойкость	0-1 DIN 51 807
Коррозия меди	1a DIN 51 811
Стойкость к качению после 60.000	max. + 30 1/10 mm DIN ISO 2137



Технические данные

Удельное сопротивление $0,4 \cdot 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$

Сфера применения

Для смазки механических и электрических деталей в выключателях, а также изделий точной механики и ухода за ними.

Совместима с серебряными и золотыми контактами. Совместима с ABS.

Применение

Перед обработкой контактные поверхности необходимо очистить и удалить с них остаточный налет, например, смазку, грязь и влагу. Нанести равномерным тонким слоем. **Указание:** Предварительно необходимо проверить чувствительные к образованию усталостных трещин пластмассы на совместимость.

Имеющиеся упаковки

25 кг пластиковое ведро 3161
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.