Informazioni sul prodotto
Grasso multiuso

PI 35/10/06/2023

Descrizione
Grasso saponificato al litio per cuscinetti radenti e volventi a carichi normali ed elevati. Adatto per autoveicoli e per la lubrificazione generale di macchine. Garantisce una lubrificazione di lunga durata, una buona tenuta, stabilità in ambienti bagnati e polverosi e una buona pompabilità in impianti di lubrificazione centralizzati. Resistenza all'acqua fredda e calda, riduzione dell'attrito e dell'usura, elevata capacità di assorbire pressione, stabilità all'invecchiamento e su provino manipolato e protezione dalla corrosione. Marcatura secondo DIN 51502 K2K-20.

Caratteristiche
- eccellente stabilità su provino manipolato
- riduce l'attrito e l'usura
- buona protezione dalla corrosione
- massimo assorbimento di pressione
- eccellente resistenza all'acqua fredda e calda
- eccellente scorrevolezza
- ottimale stabilità all'invecchiamento

Dati Tecnici

Sigla	K2K-20 DIN 51502
Campo di temperatura di utilizzo	-25 - +120, short term to +130 °C
Classe NLGI	2 DIN 51818
Tipo di saponificazione	lithium soap
Penetrazione su provino manipolato	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Punto di sgocciolamento	185 °C DIN ISO 2176
Colore/aspetto	natural-colored
Separazione dell'olio dopo 18 ore a 40 °C	2,2 % DIN 51817
Separazione dell'olio dopo 7 giorni a 40 °C	5,8 % DIN 51817
Pressione di flusso a -20 °C	< 1400 mbar DIN 51805
Grado di corrosione Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosione del rame dopo 24 ore a 100 °C	1 b DIN 51811
Comportamento rispetto all'acqua	1-90 DIN 51807 part 1
Olio base	mineral oil
Viscosità a 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D 7042-04

Dati Tecnici

Punto di infiammabilità	240 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-24 °C DIN ISO 3016

Settori di utilizzo
Adatto come grasso lubrificante universale in ambito automobilistico e industriale, delle macchine edilizie ed agricole. L'esteso intervallo di temperature d'utilizzo e la buona idrorepellenza garantiscono la riduzione della varietà di prodotti diversi.

Utilizzo
Come consueto per i grassi. Osservare le prescrizioni del costruttore del cuscinetto e della macchina.

Per l'uso delle diverse grandezze di confezione, LIQUI MOLY consiglia l'equipaggiamento seguente:

cartuccia di plastica di 400 g, ingrassatore manuale a leva per cartucce (N. art. 5310)

secchio di plastica di 25 kg, sistema di lubrificazione pneumatico per secchio di 25 kg (N. art. 7991)

secchio di lamiera di 50 kg, sistema di lubrificazione pneumatico per secchio di 50 kg (N. art. 7992)

Contenuto delle confezione

400 g Cartuccia plastica	1833 D-NL-F-GR-ARAB
400 g Cartuccia plastica	3552 D-GB-I-E-P
400 g Cartuccia plastica	7562 D-RUS-UA
1 kg Barattolo lamiera	1834 D-NL-F-GR-ARAB
1 kg Barattolo lamiera	3553 D-GB-I-E-P
5 kg Secchio plastica	3554 D-GB

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informazioni sul prodotto

Grasso multiuso

PI 35/10/06/2023

Contenuto delle confezione

25 kg Secchio plastica	3555 D-GB
50 kg Piatto nero secchio	3556 D-GB
180 kg Canna in lamiera nera	3557 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com