

ATF III HC



Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge chemische bestendigheid
- uitstekende wrijving
- hoge mate van slijtagebescherming
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- uitstekende corrosiebescherming
- thermisch ultrastabiel

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Daihatsu Alumix ATF Multi • GM Daewoo • Hyundai • Isuzu BESCO ATF-II • Isuzu BESCO ATF-III • JASO M315 Type 1A • Kia • Mazda ATF D-III • Mazda ATF M-III • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic C Fluid • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Subaru ATF • Suzuki ATF Oil • Suzuki ATF Oil Special • Toyota Type D-2 • Toyota Type T • Toyota Type T-II • Toyota Type T-III • Toyota Type T-IV

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	36 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	150 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Kleur / uiterlijk	rot

Verpakking

1 l Bus kunststof	3946 D-RUS-UA
20 l Jerrycan kunststof	3965 D-GB-I-E-P
205 l Vat blik	3972 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.