

LM 750 Λιπαντικά συμπιεστών SAE 40**Περιγραφή**

Συνθετικό λιπαντικό συμπιεστών σε βάση τριεστέρα. Με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία αυτανάφλεξης 400 °C. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και τέλεια λίπανση. Ελεγμένο και εγκεκριμένο από ονομαστούς κατασκευαστές συμπιεστών.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- καύση χωρίς κατάλοιπα
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελάχιστη τάση για σχηματισμό αφρού
- λιγότερος σχηματισμός καταλοίπων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Triester
κατηγορία ιξώδους SAE	40
κατηγορία ιξώδους ISO	VG 150 DIN 51519
Ιξώδες στους 40 °C	145 mm ² /s DIN 51562
Ιξώδες στους 100 °C	13 mm ² /s DIN 51562
Σημείο ανάφλεξης	266 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-40 °C DIN ISO 3016
Οσμή	mild
Χρώμα / όψη	yellow
Μορφή	liquid
Πυκνότητα στους 20 °C	0,965 g/ml

Πεδίο χρήσης

Για χρήση σε περιστροφικούς και εμβολοφόρους συμπιεστές καθώς και για λίπανση κυλίνδρων και μηχανισμών μετάδοσης. Και για αναπνευστικές συσκευές σε υποβρύχιες εγκαταστάσεις. Ειδικό για χρήσεις, στις οποίες τα ορυκτέλαια δεν παρέχουν μέγιστη απόδοση της μηχανής. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των μηχανημάτων.

Εφαρμογή**Υπόδειξη για αλλαγή είδους λιπαντικού**

Στην πρώτη χρήση πρέπει να προσέχετε τα εξής:

Αδειάστε τελείως το ζεστό ορυκτέλαιο
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο
λαδιού και τις βαλβίδες Νέα πλήρωση με
λιπαντικό συμπιεστών LM 750 Επόμενη
αλλαγή λιπαντικού σε αντίστοιχα
παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού
Συμπλήρωση μόνο με λιπαντικό συμπιεστών
LM 750

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών των συγκροτημάτων ή/και των
μηχανημάτων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	4414 D-GB-I
10 l κάνιστρο πλαστικό	4419 D-GB-I
195 l βαρέλι μεταλλικό	4416 D-GB

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

