

Trattamento antiruggine per carrozzerie marroncino

Descrizione

Anticorrosivo fluido per la sigillatura di cavità. Idrorepellente, con ottime proprietà di penetrazione e un ottimo "effetto di autoriparazione". Spruzzo con nebulizzazione molto sottile, eccellenti capacità di penetrazione negli interstizi da proteggere (ad es. piega della lamiera). Dopo l'asciugatura rimane uno strato di cera leggermente appiccicoso.

Caratteristiche

- eccellente stabilità termica
- buona resistenza alla corrosione
- buona penetrazione
- inodore
- non contiene composti aromatici
- penetra sotto l'umidità e la respinge

Dati Tecnici

Base	wax, additives, no aromatic hydrocarbons solvents
Forma	liquid
Indurimento / presa	evaporation of solvent
Densità a 20 °C	ca. 0,87 kg/l DIN 51757
Pulizia	solvent (fresh), mechanical (dry)
Diluente	solvent
Percentuale solida, 3 h a 120 °C	ca. 50 % DIN 53216
Viscosità a 20 °C	ca. 13 Pas
Stabilità termica dopo indurimento	-25 - +80 °C
Resistente grazie a indurimento (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Consumo	±0,4 (400 µm wet) l/m²
Tempo di formazione della pelle a 20 °C/umidità relativa 65%	ca. 150 (±400 µm wet) min
Asciugatura completa a 20°C/umidità relativa del 65%	ca. 5 (±400 µm wet) h
Colore/aspetto	brown
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	+10 - +30 °C



Dati Tecnici

Periodo di conservabilità 24 mesi
minimo con confezione originale chiusa

Settori di utilizzo

Come rivestimento anticorrosione di cavità di porte, cofani, supporti trasversali, rinforzi, ecc. di autovetture, veicoli pesanti o come prodotto anticorrosione per macchine, parti di macchine e altri utensili.

Avvertenza

Una pistola a spruzzo ostruita può causare lo scoppio della bomboletta! Attenersi alle istruzioni d'uso della pistola a spruzzo! Dopo l'uso, pulire la pistola a spruzzo con l'apposito detergente!

Utilizzo

Pulire prima a fondo le superfici da trattare e rimuovere la ruggine. Le superfici devono essere asciutte e prive di cera, sporco, grasso e pressoché di polvere. Agitare bene prima dell'uso! Può essere lavorato con l'apposita pistola spray con serbatoio pressurizzato per cavità (N. art. 6226), alla pressione di esercizio di 3-6 bar. Ottime caratteristiche di penetrazione a una temperatura di applicazione di 20-25 °C Non lasciare aperta la confezione, in quanto altrimenti sulla superficie del materiale si forma una pellicina.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera 6108
D-GB-I-NL-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.