

Περιγραφή

Το μαύρο προστατευτικό δαπέδου είναι ένα θιξοτροπικό μίγμα από πίσσα, συνθετικές ρητίνες, διαλύτες και ειδικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Μετά την εξάτμιση, απομένει ένα συνεκτικό ελαστικό στρώμα, που προστατεύει από καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση από το αλάτι. Το μαύρο προστατευτικό δαπέδου διαθέτει καλά αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά. Το προϊόν είναι θιξοτροπικό και επομένως εφαρμόζεται χωρίς να στάζει. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων μεγαλύτερου πάχους σε ένα στάδιο εργασίας.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- προστατεύει από διαβρωτικές περιβαλλοντικές επιδράσεις
- εξαιρετική ευστάθεια
- κάλυψη νέφους βαφής
- μεγάλη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής
- προστατευτικό από πέτρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	bitumen, resin
Μορφή	liquid, aerosol
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 0,77 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στοις 120 °C	ca. 33 %
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-25 - +80 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
κατανάλωση	±0,2 at approx. 400 µm wet l/m ²
χρόνος σχηματισμού φλούδας στοις 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 75 (±400 µm wet) min
Στέγνωμα στοις 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 2,5 (±400 µm wet) h
δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	> 480 (150 µm) min DIN 50021
Χρώμα / όψη	black
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - 30 °C



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης 36 Μήνες
σε εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

Πεδίο χρήσης

Το μαύρο προστατευτικό δαπέδου είναι κατάλληλο για την επιστροφή άβαφων ή βαμμένων επιφανειών σε δάπεδα οχημάτων καθώς και σε θόλους τροχών για τη βελτίωση ή συμπλήρωση υφιστάμενων επιστρώσεων.

Υπόδειξη

Μετά τη χρήση θα πρέπει να αδειάζετε τη βαλβίδα του δοχείου ψεκάζοντας με το δοχείο ανάποδα, μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο!

Προσοχή

Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρτάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης! Δεν βιάζεται!

Εφαρμογή

Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε μαύρο προστατευτικό δαπέδου. Πρέπει να αφαιρέτε τη σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς κεριά, ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.

Το υλικό είναι καλύτερα κατάλληλο για επεξεργασία σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε δυνατά το δοχείο. Εάν η μπίλια είναι ελεύθερη, συνεχίστε την ανακίνηση ακόμη περ. 1 λεπτό. Κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα κατά τον ψεκασμό και ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα από μια απόσταση περ. 20-30 cm. Όσο αυξάνεται το πάχος της στρώσης, αυξάνεται η αντίσταση σε τριβή και η αντιδιαβρωτική προστασία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία ψεκασμού 1 έως 2 φορές μετά από σύντομο χρόνο εξάτμισης. Για την αποφυγή σκιών από τον ψεκασμό, θα πρέπει να ψεκάζετε σταυρωτά το προστατευτικό δαπέδου σε σπρέι.

Προστατευτικό δαπέδου, πίσσα μαύρη

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο σπρέι 6111
D-GB-I-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.