

Holle ruimte verzegeling transparant

Beschrijving

Dun vloeibaar anti-corrosiemiddel voor het afdichten van holle ruimtes. Waterafstotend, met zeer goede penetratie-eigenschappen en "zelfherstellend effect". Zeer fijn verneveld bij het spuiten, heeft uitstekende kruipeigenschappen en dringt goed in de te beschermen tussenruimtes (bijv. plaatnaden). Na het drogen blijft er een licht kleverige waslaag achter.

Eigenschappen

- uitstekende temperatuurbestendigheid
- goede corrosiebestendigheid
- goede penetratie
- reukneutraal
- vrij van aroma's
- ondergraaft en verdringt vocht

Technische gegevens

Basis	wax, additives, no aromatic hydrocarbons solvents
Vorm	liquid
Uitharding / binding	evaporation of solvent
Dichtheid bij 20 °C	ca. 0,85 kg/l DIN 51757
Reiniging	solvent (fresh), mechanical (dry)
Verdunner	solvent
Vaste stof percentage, 3 uur bij 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Viscositeit bij 20 °C	ca. 325 mPas
Temperatuurbestendigheid na uitharding	-25 - +180 °C
Bestendig na uitharding (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Verbruik	±0,2 (200 µm wet) kg/m ²
Huidvormingstijd bij 20°C/65% relatieve vochtigheid	ca. 105 (±100 µm) min
Doordrogging bij 20°C/65% relatieve vochtigheid	ca. 5 (±100 µm) h
zoutsproeitest	> 1.000 (at 100 µm) h DIN 50021
Kleur / uiterlijk	white, transparent
Aanbevolen opslagtemperatuur	+10 - +30 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden



Toepassings-Gebieden

Als anti-corrosie coating voor holle ruimtes bij deuren, motorkappen, dwarsbalken, verstevigingen enz. in personenauto's en bedrijfswagens, of als universeel anti-corrosie product voor machines, machineonderdelen en ander gereedschap.

Verwijzing

Een verstopt pistool kan het blik doen barsten! De gebruiksaanwijzing van het pistool moet in acht worden genomen! Het pistool na gebruik met het bijgeleverde reinigingsmiddel schoonmaken!

Gebruik

De te behandelen oppervlakken vooraf grondig reinigen en eventuele roest verwijderen. De oppervlakken moeten droog, was-, vuil-, vet- en grotendeels stofvrij zijn. Goed schudden voor gebruik! Kan met het holle ruimte-drukbekerpistool (art. nr. 6226) bij een bedrijfsdruk van 2-4 bar worden gebruikt. Optimaal kruipeffect bij een verwerkingstemperatuur van 15-25 °C. Laat geopende verpakking niet openstaan omdat er zich een vel vormt op het oppervlak van het materiaal.

Verpakking

1 l Bus blik	6116 D-GB-I-NL-P
10 l Zwarte plaat vat	6118 D-GB-F-I-E-NL-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.