

Описание

Жидкотекучее антикоррозийное средство для консервации полостей. Водоотталкивающее, с очень хорошими проникающими свойствами и "эффектом самовосстановления". Распыляется очень мелко, обладает отличными свойствами ползучести и хорошо проникает в защищаемые зазоры (например, швы листового металла). После высыхания остается слегка липкий восковой слой.

Свойства

- отличная устойчивость к температуре
- хорошая коррозионная стойкость
- хорошая проникающая способность
- с нейтральным запахом
- не ароматизировано
- подползает под влажность и вытесняет её

Технические данные

База	wax, additives, no aromatic hydrocarbons solvents
Форма	liquid
затвердевание / схватывание	evaporation of solvent
Плотность при 20°C	ca. 0,85 кг / л DIN 51757
Очистка	solvent (fresh), mechanical (dry)
Разбавитель	solvent
доля твердого вещества, 3 ч при 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Вязкость при 20°C	ca. 325 мПа•с
Устойчивость к температуре после затвердения	-25 - +180 °C
стойкий после отверждения (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Потребление	±0,2 (200 µm wet) кг/м²
Время образования плёнки при 20°C/65% относительной влажности	ca. 105 (±100 µm) мин
полное просыхание при 20 °C/65 % относительной влажности воздуха	ca. 5 (±100 µm) h
Испытания в солевой камере	> 1.000 (at 100 µm) h DIN 50021
Цвет / внешний вид	white, transparent



Технические данные

Рекомендуемая температура хранения	+10 - +30 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

Сфера применения

В качестве антикоррозионного покрытия для полостей в дверях, капотах, поперечинах, усилениях и т.д. в легковых и коммерческих автомобилях или в качестве универсального антикоррозионного продукта для машин, деталей машин и других инструментов.

Внимание!

Засорившийся пистолет может привести к разрыву баллончика! Необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации пистолета! После применения пистолет необходимо очистить с помощью предусмотренного для этой цели очистителя!

Применение

Предварительно хорошо очистить обрабатываемые поверхности и удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими, чистыми от воска, загрязнений, жиров, а также в значительной степени от пыли. Перед применением тщательно взболтать! Можно применять с помощью пневматического пистолета для полостей Hohlraum-Druckbecherpistole (арт. № 6226) при рабочем давлении в 2-4 бар. Оптимальное проникающее действие при температуре применения 15-25 °C. Открытую емкость не оставлять стоять открытой, так как в противном случае на поверхности материала образуются пленка.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	6116 D-GB-I-NL-P
------------------------	---------------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,

тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.