

# Liquimate 8200 MS Polymeer zwart

## Beschrijving

Hoogwaardige, neutrale, elastische lijmafdichtmassa op MS-polymeerbasis. Voor het afdichten en verlijmen in de automobielsector.

## Eigenschappen

- voortreffelijke bestendigheid tegen weersinvloeden
- goede hechting
- vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- licht te verwerken
- na uitharding duurzaam elastisch
- bestendig tegen minerale olie
- nat op nat overlakbaar

## Technische gegevens

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vorm                                                 | pastelike               |
| Kleur / uiterlijk                                    | black                   |
| Dichtheid bij 20 °C                                  | 1,6 g/cm <sup>3</sup>   |
| Uithardingssnelheid bij 23 °C / 50 % r.F             | 3 mm/24h                |
| Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid | 20 min                  |
| Hardheid shore A                                     | 60<br>DIN ISO<br>7619-1 |
| Scheurrek                                            | 300 %                   |
| Temperatuurbestendigheid                             | -40-90 °C               |
| Temperatuurbestendigheid korte termijn (tot 1 uur)   | 120 °C                  |
| Aanbevolen opslagtemperatuur                         | 5-25 °C                 |
| Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik    | 18 maanden              |

## Toepassings-Gebieden

Hoogwaardige, neutrale, elastische lijmafdichtmassa op MS-polymeerbasis. Voor het afdichten en verlijmen in de automobielsector.

## Gebruik

De hechtoppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling:

Geen primer voor niet-poreuze hechtoppervlakken. Het is raadzaam om eerst op elk oppervlak een hechtingstest uit te voeren.

Hechtoppervlakken met reiniger en verdunner (artikelnr. 6130) reinigen.

Verwerkingsopmerking voor lijmkitten:



In principe kan het materiaal na de huidvormingstijd worden overgeleverd.

Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (max. tot 2 uur). Voorafgaande tests aanbevolen resp. noodzakelijk. De deklaag van het afdichtmateriaal vermindert de toegang van luchtvochtigheid en belemmert daardoor de uitharding. De maximaal toelaatbare bewegingsopname wordt doorgaans door de laklaag beperkt.

## Verpakking

290 ml Patroon kunststof 6148  
D-GB-F-I-E-NL-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**