# Informações sobre o produto

# Metal líquido



## Descrição

Cola epoxy de 2 componentes de endurecimento rápido. Elevada solidez. Para encher ou alisar falhas em variados materiais como alumínio, cobre, aço, latão, betão, plástico reforçado com fibra/SMC, madeira, vidro, plástico, cerâmica, metal pintado, grafite, poliuretano, metais galvanizados, plástico rígido, etc. ou para colar os mais diferentes materiais. Depois do endurecimento, a parte que foi reparada pode ser trabalhada removendo aparas, lixada e novamente pintada. O poder total de colagem é atingido após aprox. 24 horas.



- boa aderência
- preenche buracos, orifícios executados de forma incorrecta, fissuras e roscas partidas
- depois do endurecimento, é possível realizar trabalhos removendo as aparas
- pode ser pintado por cima
- aplicação fácil
- pode ser utilizado universalmente

#### Dados técnicos

D	_
Base	Epoxy
Côr / aspecto	gemischt/mixe d: grau/grey
Tempo de processamento	5 min
Solidez ao tacto	15 min
Resistência final	24 h
Densidade	1,4 g/ml
Dureza Shore D	60±10
Resistência à tracção e ao cisalhamento	ca. 16 N/mm² DIN 53283
Relação de mistura	01:01
Resistência à temperatura	-40°C to +120°C
Contracção	<1% (gemixt/mixed) ASTM D2566
Preenchimento de fendas de colagem	ca. 2-3 mm

# Campos de utilização

Temperatura de processamento Tempo mínimo de conservação na

Temperatura de armazenamento

embalagem original fechada

Para encher e alisar fissuras, buracos, orifícios executados de forma incorrecta, espaços ocos, tal



como para a reparação de tubos, depósitos, roscas, componentes de carroçarias e máquinas ou para colar diferentes materiais uns com os outros ou em combinação. Misturador sobressalente (Misturador com rosca, Art. n.º 6029)

PI 30/03/27/2024

### Utilização

A relação de mistura de ambos os componentes é automaticamente doseada de forma correcta graças ao prático injector duplo. As superfícies a trabalhar têm de estar secas, desengorduradas, sem pó e isentas de quaisquer outras sujidades. Aplicar a cola na parte a trabalhar e caso for necessário passar com uma espátula. Depois do endurecimento, a parte que foi reparada pode ser trabalhada removendo aparas, lixada e novamente pintada.

### Embalagens disponíveis

25 ml Blister 6193 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

recomendada

ca. 23 °C

12 meses

20 °C