

Описание

Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set состоит из анаэробного клея с высокой склеивающей способностью и пропитанной нейлоновой сеточки, которая служит основой для крепления зеркала и выполняет одновременно роль катализатора для клея. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set разработан специально для приклеивания металлических оснований зеркал к лобовому стеклу, а также для приклеивания металлических запоров к боковым форточкам автомобиля. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set компенсирует температурное расширение деталей, благодаря чему может отлично применяться для приклеивания металлических оснований зеркал к лобовому стеклу. **Используется для автомобилей любых марок, в частности Ford и Seat.** Кроме того, данный набор может применяться при производстве мебели для склеивания металлических и пластиковых деталей со стеклянными поверхностями. Многоразового использования.

Свойства

- высокая стабильность
- быстро затвердевает
- отлично компенсирует разницу в тепловом расширении
- отлично держится
- пригодно для приклеивания всех типов ножек зеркал

Технические данные

Форма	liquid
Рекомендуемая температура хранения	5 - 25 °C
База	anaerobic adhesive
Цвет / внешний вид	transparent
Время монтажного затвердения	15 мин
Температура вспышки	> 100 °C
Запах	characteristic
Растворимость в воде	insoluble
Полное затвердение спустя	2 мин
Плотность при 20°C	1,08 г/см³
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяца

Сфера применения

Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set применяется в автомобильной промышленности для приклеивания оснований зеркал заднего вида к лобовым стёклам, а также для приклеивания металлических запоров к боковым форточкам



автомобиля и т.д. Кроме того, данный набор может применяться при производстве мебели для склеивания металлических и пластиковых деталей со стеклом.

Применение

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений, от жировых и масляных остатков. Для очистки рекомендуется применять Liqui Moly Reiniger und Verdünner (Art.Nr. 6130). Нейлоновая сеточку следует вырезать точно по площади склеивания, поскольку она является прокладкой-катализатором между основанием зеркала и поверхностью стекла. После чего следует предварительно прислонить приклеиваемую деталь к поверхности стекла и отметить точные контуры будущего месторасположения детали. Нанести на деталь клей, наложить смазанную клеем поверхность пропитанную нейлоновую сеточку и плотно прижать на 2 минуты деталь к поверхности стекла. Через прибл. 15 мин. зеркало можно монтировать на основание. Полное отверждение происходит через прибл. 24 часа.

Имеющиеся упаковки

1 мл блистер 6194
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.