

Liquimate 2K Power Kleber

Beschreibung

Hochfester, schnellhärtender 2-Komponenten-Methylacrylat-Klebstoff. Zur dauerhaften Kraftverklebung von Stahl, Alu, Metall, warmverformbarem Kunststoff, Verbundwerkstoffen ABS, Acryl, PVC, GFK, PC, PET, PU usw. sowohl mit- als auch untereinander. Äußerst stoß- und abschälfest sowie beliebig bearbeitbar. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen.

Technische Daten

Basis	Methyl Methacrylat
Farbe / Aussehen	milchig
Dichte bei 20°C	0,97 (A) g/cm ³
Viskosität bei 20°C	130.000 bis mPas
Flammpunkt	11 °C
Mischungsverhältnis	01:01
Verarbeitungszeit	05. Jul min
Fixierzeit	10. Dez min
Lagerstabilität	12 Monate
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +120°C
Reißdehnung	2,4 %
Handfestigkeit	1 h
Schrumpfung	5 %
Shore Härte D	75
Spaltfüllvermögen	01. Okt mm
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	12 Monate
Empfohlene Lagertemperatur	< 20 °C

Einsatzgebiet

Universalkleber für den Karosserie- und Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- und Lautsprecherbefestigung). Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).

Sonstige Informationen

Achtung: Zur Reinigung ausschließlich den Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) und keinen Nitroverdünner oder Alkohol verwenden!

Anwendung

Für ein optimales Kleberesultat, Oberflächen mit dem Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) säubern und entfetten. Manche Oberflächen müssen angeraut werden. Kleber aus der Doppelspritze pressen und beide Komponenten mit



einem Spatel gut durchmischen (automatische Durchmischung beim Einsatz der Mischerdüse). Kleber auftragen und Teile zusammenfügen (max. Verarbeitungszeit 5-7 Min.). Nach ca. 1 Std. handfest und nach 24 Std. durchgehärtet. Aushärtezeit abhängig von der Raumtemperatur. Kleber nicht unter 0 °C verarbeiten. Nach Gebrauch Gebinde mit Kappe verschließen. Kühl und trocken lagern.

Erhältliche Gebinde

25 ml Blister 6179
D-GB-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.