

Κόλλα στιγμής Liquimate 2K

Περιγραφή

Κόλλα στιγμής 2 συστατικών γενικής χρήσης για γρήγορες, επαγγελματικές επισκευές. Γεμίζει διάκενα έως και 6 mm. Στεγνώνει πλήρως.



Ιδιότητες

- εξαιρετικά χαρακτηριστικά κόλλησης
- δεν στάζει
- στερεοποιείται γρήγορα
- γεμίζει διάκενα έως και 6 mm
- δυνατότητα μηχανικής επεξεργασίας
- ακραία αντοχή σε κρούση

χώρο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

10 g blister 21262
D-GB-F-I-E-P

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	transparent (A), white (B)
Βάση	cianoacrylate
Πυκνότητα	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Οσμή	pungent (A), characteristic (B)
Σημείο ανάφλεξης	80 (A), >100-<160 (B) °C
Ιξώδες στους 23 °C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Μορφή	liquid
ικανότητα αποθήκευσης	12 Μήνες
αντοχή σε θερμοκρασία	-40 to +80 °C
οριστικό στέγνωμα στους 25°C	24 h

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης

Εξαιρετικά κατάλληλο για διάφορα υλικά κατασκευής όπως π.χ. πλαστικά, λάστιχα, μέταλλα, ξύλα, δέρματα και χαρτιά. Χάρη στη σύστασή του σε μορφή γέλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάθετες επιφάνειες.

Υπόδειξη

Για την συναρμολόγηση της διπλής σύριγγας, εισάγετε πρώτα το έμβολο. Στη συνέχεια αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε τον στατικό αναμεικτήρα.

Επιπρόσθετα διαθέσιμο:

Αρ. είδους 21470, ανταλλακτικές μύτες αναμεικτήρα

Εφαρμογή

Η επιφάνεια που θέλετε να κολλήσετε πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρές ουσίες. Περάστε την κόλλα στη μία από τις δύο επιφάνειες και ενώστε εντός 1 λεπτού με το άλλο κομμάτι. Ο χρόνος ρύθμισης θέσης ανέρχεται, ανάλογα με το υλικό κατασκευής, σε 5-75 δευτ. Αποθηκεύετε την κόλλα σε δροσερό και στεγνό