

Στεγανοποιητικό σιλικόνης κόκκινο

Περιγραφή

Στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα, ενός συστατικού. Πραγματοποιεί βουλκανισμό υπό την επίδραση της υγρασίας του αέρα και στερεοποιείται σε μια μόνιμα ελαστική μάζα. Για τη στεγανοποίηση των πιο διαφορετικών υλικών όπως π.χ. μέταλλο, πλαστικό, πορσελάνη, βαμμένες ξύλινες επιφάνειες κλπ. στην κατασκευή κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, οχημάτων, κοντέινερ, εγκαταστάσεων και θέρμανσης καθώς και συστήματα κλιματισμού.



κλπ. Για μεταλλικά μέρη, πλαστικό και γυαλί.

Ιδιότητες

- καλή πρόσφυση ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες
- ανθεκτικό σε καταπονήσεις και δονήσεις
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- χωρίς διαλύτες, φορμαλδεΐδη, χλωροφθοράνθρακες, PCB, PCP
- μόνιμης ελαστικότητας
- επιτρέπει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής
- εξαιρετική αντοχή στις χημικές ουσίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 to +35 °C
Χρώμα / όψη	red
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 to +250, short-term to +300 °C
Βάση	Silicone with oxime basis
επιμήκυνση θραύσης	~ 350 %; ~ 2,5 N/mm ² DIN 53 504
Πυκνότητα	1,21 + 0,05 g/cm ³
ταχύτητα στερεοποίησης στους 23 °C/50 % σχετ. υγρ.	~ 2,0 mm/24h
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 23°C/50% σχετική υγρασία	6 min
σκληρότητα Shore A	35 DIN 53505
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	18 Monate
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - 30 °C

Πεδίο χρήσης

Για τη στεγανοποίηση κάρτερ λαδιού και κιβωτίων ταχυτήτων, περιβλημάτων κινητήρων, διαφορικών, καπακίων βαλβιδών, αντλιών νερού, μετωπικών καπακίων, προβολέων, πίσω φώτων, κουτιών μπαταριών

Υπόδειξη

Σε μεγάλης διάρκειας αποθήκευση η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να μειώνεται κάτω από 10 °C.

Εφαρμογή

Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και δεν πρέπει να περιέχουν λάδια και γράσα. Τραβήξτε έξω το καπάκι και περιστρέψτε τη μύτη του σωληναρίου 90°. Εφαρμόστε ομοιόμορφα το υλικό και ενώστε τα μέρη αμέσως χωρίς χρόνο εξάτμισης.

Υπόδειξη: Σε επιφάνειες όπως PP, PE, Teflon και βιτουμένιο πρέπει να αναμένεται ανεπαρκής πρόσφυση. Για αυτό τον λόγο, συνιστούμε πριν τη χρήση έναν έλεγχο πρόσφυσης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

80 ml σωληνάριο πλαστικό 8948
D-GB-F-ARAB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.