

## Περιγραφή

Πολύ υψηλών επιδόσεων γράσο ρουλεμάν που έχει εξελιχθεί ειδικά για τις ακραίες απαιτήσεις σε επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα έργων καθώς και μηχανήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκομία. Περιέχει μεγάλης αποτελεσματικότητας πρόσθετα αντιδιαβρωτικής και αντιοξειδωτικής προστασίας καθώς και πρόσθετα EP, που διασφαλίζουν τέλεια λιπαντική ικανότητα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και υψηλές πιέσεις. Λόγω του εξαιρετικά ανθεκτικού στην πρόσφυση λιπαντικού στρώματος είναι δυνατή η παράταση των προθεσμιών επαναλιπανσης.



## Ιδιότητες

- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- γενικής χρήσης
- ανθεκτικό στην οξειδωση
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- μεγάλο εύρος θερμοκρασιών χρήσης.
- χωρίς αέρα
- ομοιογενές

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	KP2K-30 DIN 51502
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
είδος σαπωνοποίησης	Lithiumseife
διείσδυση με τριβή	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
σημείο στάξης	>185 °C DIN ISO 2176
διαχωρισμός λαδιού μετά από 18 ώρες στους 40°C	1,8 % DIN 51817
διαχωρισμός λαδιού μετά από 7 ημέρες στους 40°C	5,9 % DIN 51817
πίεση ροής στους -35°C	<1400 mbar DIN 51805
βαθμός διάβρωσης Emcor	0/1 DIN 51802
διάβρωση χαλκού μετά από 24 ώρες στους 100°C	1 b DIN 51811
συμπεριφορά σε νερό	3-90 DIN 51807 Teil 1
δοκιμή τεσσάρων σφαιρών δύναμη προ της συγκόλλησης/δύναμη συγκόλλησης	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

δοκιμή τεσσάρων σφαιρών φθορά/διάμετρος εσοχών	0,66 mm DIN 51350 Teil 5 Mineralöl
Ιξώδες στους 40 °C	150,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Σημείο ανάφλεξης	240 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-24 °C DIN ISO 3016
εμφάνιση / σύσταση	naturfarben, homogen

## Πεδίο χρήσης

Για τη λίπανση ρουλεμάν και ρουλεμάν ολίσθησης υψηλής καταπόνησης, σε δυσμενείς συνθήκες και υψηλά φορτία πίεσης καθώς και σε συνθήκες με αυξημένη σκόνη και υγρασία σε επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα έργων καθώς και μηχανήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκομία.

## Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή πρέπει οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς υπολείμματα, όπως λιπαντικά, ρύπους και υγρασία. Μόνο η χρήση χωρίς ανάμιξη εξασφαλίζει πλήρη απόδοση. Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

## Διαθέσιμες συσκευασίες

400 g lube-shuttle	3348
	D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**