

Información del producto

Meguin Gleitoel CGLP 460



Especificaciones y homologaciones

Schmieröl DIN 51502 CGLP 460

Characteristic data

Clase de viscosidad ISO	VG 460 DIN 51519
Densidad a 15 °C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	460 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	31,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	100 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-18 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	278 °C DIN ISO 2592
Comportamiento de espuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 24 °C después de 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Efecto corrosivo en acero	0-A DIN ISO 7120
Efecto corrosivo en cobre	1-100 A3 DIN EN ISO 7120
Índice de neutralización	1,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Cenizas de sulfato	0,3 g/100g DIN 51575
Prueba breve de engranajes FZG, prueba normal A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Número de color (ASTM)	4,5 DIN ISO 2049

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	6495 D-GB
200 l Bidón de chapa	6391 D-GB