

Liquifast 1402 (Juego de cartuchos)

Descripción

Adhesivo de 1 componente de aplicación en frío y curado por humedad como sellante para lunas sin molduras de vehículos en caso de reparación. Además del limpiador "Liquiclean", también contiene el imprimador para vidrio y pintura "Active Primer". Liquifast 1402 ha sido comprobado en pruebas de choque por el servicio alemán de inspección técnica (TÜV) y se caracteriza por un desarrollo de la fuerza extremadamente rápido y por su excelente resistencia a la fluencia. Según las condiciones de comprobación generales, los vehículos cuyos cristales se hayan pegado con Liquifast 1402 vuelven a estar totalmente listos para la marcha con y sin airbag del conductor ya tras 1,5 horas y, con airbag del acompañante, tras 3 horas.



Propiedades

- de aplicación en frío
- verificado por el TÜV
- altamente viscoso
- de 1 componente
- calidad OEM comprobada
- rápido desarrollo de la resistencia
- curado con humedad atmosférica

Campos de aplicación

Pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en la carrocería de vehículos (turismos, camiones, cabinas de tractores/carretillas elevadoras y vehículos especiales). Pegar cristales laterales de cristal simple y cristal aislante en la construcción de autobuses y vagones.

Nota

Consultar las recomendaciones de aplicación en el folleto adjunto.

Tiempo mínimo de conservación del juego: 12 meses

El tiempo mínimo de conservación y los datos técnicos de los diferentes productos se pueden ver en la correspondiente información del producto.

Aplicación

1. Limpiador

Las superficies que se deban pegar deben estar secas y libres de aceite, polvo, grasa y cualquier otro resto de suciedad. La superficie de cristal o el recubrimiento de cerámica se limpia con Liquiclean o con Limpiador y disolvente (nº de art. 6130) y a continuación con Espuma detergente para lunetas (nº de art. 1512), al igual que la brida de la carrocería o los componentes de la carrocería acabados de pintar. Recomendamos limpiar también con Liquiclean o con Limpiador y disolvente el resto del cordón de

pegamento cortado. Antes de aplicar el sellador o de pegar el cristal, la superficie de adherencia limpiada debe haberse secado por completo.

2. Imprimación/activación de lunas prerrevestidas

Se necesita Active Primer para el tratamiento previo de adherencia para el pegado de lunas. En el juego se incluye una barra de 10 ml de Active Primer. Antes de usar, agitar bien Active Primer como mínimo durante 45 s. Active Primer se puede aplicar de forma universal en una capa fina y uniforme (aprox. 0,05 mm de espesor de película húmeda) en la zona de pegado en la superficie de cristal limpiada o en la serigrafía cerámica, en la superficie de pintura limpia de componentes de la carrocería acabados de pintar, en cordones de adhesivo recortados y en cristales prerrecubiertos (recubrimientos de PUR y RIM). La superficie imprimada debe airearse durante unos 15 min. antes de aplicar el adhesivo de lunas. Si el cordón de adhesivo residual ha sido cortado más de 6 horas antes, es obligatorio efectuar un tratamiento previo con Active Primer.

Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón 6138
D-GB-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.