

Information produit

Meguin Gleitoel CGLP 460



Spécifications et agréments

Schmieröl DIN 51502 CGLP 460

Données techniques

Classe de viscosité ISO	VG 460 DIN 51519
Densité à 15 °C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	460 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	31,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	100 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-18 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	278 °C DIN ISO 2592
Moussage à 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Moussage à 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Corrosion sur acier	0-A DIN ISO 7120
Corrosion sur cuivre	1-100 A3 DIN EN ISO 7120
Indice de neutralisation	1,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Cendre sulfatée	0,3 g/100g DIN 51575
Essai FZG test normal A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Indice de couleur (ASTM)	4,5 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	6495 D-GB
200 l Fût métallique	6391 D-GB