

Information produit

Meguin Gleitoel CGLP 150



Spécifications et agréments

Schmieröl DIN 51502 CGLP 150

Données techniques

Classe de viscosité ISO	VG 150 DIN 51519
Densité à 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	150 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	97 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-18 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	256 °C DIN ISO 2592
Moussage à 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Moussage à 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Corrosion sur acier	0-A DIN ISO 7120
Corrosion sur cuivre	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Cendre sulfatée	0,3 g/100g DIN 51575
Essai FZG test normal A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Indice de couleur (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	8655 D-GB
200 l Fût métallique	8656 D-GB