

Product information

Meguin Gleitoel CGLP 460



Specifications and approvals

Schmieröl DIN 51502 CGLP 460

Characteristic data

Classe di viscosità ISO	VG 460 DIN 51519
Densità a 15 °C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	460 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	31,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	100 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-18 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	278 °C DIN ISO 2592
Comportamento alla formazione di schiuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamento alla formazione di schiuma a 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamento alla formazione di schiuma a 24 °C dopo 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Azione corrosiva sull'acciaio	0-A DIN ISO 7120
Azione corrosiva sul rame	1-100 A3 DIN EN ISO 7120
Indice di neutralizzazione	1,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Cenere di solfati	0,3 g/100g DIN 51575
Test breve FZG con ruote dentate, test normale A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Fattore colorimetrico (ASTM)	4,5 DIN ISO 2049

Available pack sizes

20 l Tanica plastica	6495 D-GB
200 l Fusto lamiera	6391 D-GB