

# Product information

## Meguin Gleitoel CGLP 150



### Specifications and approvals

Schmieröl DIN 51502 CGLP 150

#### Characteristic data

Classe di viscosità ISO	VG 150 DIN 51519
Densità a 15 °C	0,895 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosità a 40 °C	150 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	14,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	97 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-18 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	256 °C DIN ISO 2592
Comportamento alla formazione di schiuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamento alla formazione di schiuma a 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamento alla formazione di schiuma a 24 °C dopo 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Azione corrosiva sull'acciaio	0-A DIN ISO 7120
Azione corrosiva sul rame	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Genere di solfati	0,3 g/100g DIN 51575
Test breve FZG con ruote dentate, test normale A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

#### Available pack sizes

20 l Tanica plastica	8655 D-GB
200 l Fusto lamiera	8656 D-GB