

Liquimate 2K Powerlijm

Beschrijving

Sterke, snel uithardende 2-componenten methacrylaatlijm. Voor het permanent lijmen van de meest verschillende materialen zoals staal, aluminium, metalen, thermovormbare kunststoffen, composieten ABS, acryl, PVC, GVK, PC, PET, PU enz. zowel met elkaar als ook onderling. Extreem schok- en stootbestendig en vrij te bewerken. Bestand tegen benzine, olie, zwakke zuren en logen.

Technische gegevens

Basis	methyl methacrylate
Kleur / uiterlijk	opaque
Dichtheid bij 20 °C	0,95 (B) g/cm ³
Viscositeit bij 20 °C	150.000 bis/to 200.000 (B) mPas
Vlampunt	11 °C
Mengverhouding	01:01
Verwerkingstijd	05. Jul min
Fixatietijd	10. Dez min
Houdbaarheid	12 Monate
Temperatuurbestendigheid	-55°C to +120°C
Scheurrek	2,4 %
Handvastheid	1 h
Krimp	5 %
Shore hardheid D	75
Vulvermogen voor spleten	01. Okt mm
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	12 Monate
Aanbevolen opslagtemperatuur	< 20 °C

Toepassings-Gebieden

Universele lijm voor de constructie van carrosserie en voertuigen, (bijv. bumpers, koelinstallaties, verlichting, handgrepen, consoledelen, spoiler, telefoon- en luidsprekerbevestigingen). Reserve menger (Mengpunt met schroefdraad, art. nr. 6029).

Verwijzing

Let op: Gebruik voor het reinigen alleen de reiniger en verdunner van LIQUI MOLY (art. nr. 6130) en gebruik geen nitroverdunner of alcohol!

Gebruik

Voor het beste lijmresultaat de oppervlakken met de reiniger en verdunner van LIQUI MOLY (art. nr. 6130) schoonmaken en ontvetten. Sommige oppervlakken moeten ruw worden gemaakt. Lijm uit de dubbele spuit drukken en beide componenten met een spatel



goed mengen (automatisch mengen bij het gebruik van het mengmondstuk). Lijm aanbrengen en voeg de delen samen (max. verwerkingstijd 5-7 min.). Na ca. 1 uur handvast. Na 24 uur uitgehard. Uithardingstijd is afhankelijk van de ruimtetemperatuur. Gebruik het product niet bij temperaturen onder 0 °C. Sluit de verpakking na gebruik weer met de dop af. Koel en droog bewaren.

Verpakking

25 ml Blister 6179
D-GB-E

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.