

# Unterbodenschutz Bitumen schwarz

## Описание

Тиксотропная смесь из битума, синтетических смол, растворителей и специальных ингибиторов. После испарения остается вязко эластичная пленка, которая защищает от агрессивных воздействий окружающей среды и коррозии под действием соли для посыпки дорог. Защита днища обладает хорошими антикоррозионными защитными свойствами. Продукт является тиксотропным и тем самым может наноситься без капель. Это позволяет наносить более толстые слои за один рабочий проход.

## Свойства

- высокая устойчивость к стиранию
- для защиты нижней стороны автомобиля
- для покрытия брызгов краски в колесе после ремонта после аварии
- отличная устойчивость
- защита от камнеударов

## Технические данные

Полное высыхание	ca. 3,5 h
Доля твёрдых частиц	ca. 65 %
Подвержено замерзанию	-10 °C
Температура обработки	15 - 25 °C
Толщина нанесения в сыром виде	600 µm
Рекомендуемая температура хранения	-20 °C
Вязкость при 20°C	ca. 40 mPas
Производительность	1,67 m <sup>2</sup> /l
База	Bitumen, solvent
Устойчивость к температуре	-105 °C
Форма	liquid
Цвет / внешний вид	black
Запах	characteristic
Температура вспышки	6 °C DIN 53213
Соляно-разбрызгивающий тест на устойчивость к коррозии	bis 1.000 h
Температура кипения	106-140 °C
Плотность	ca. 1,090 g/ml DIN 51757
Пригодность к хранению	24 Monate

## Сфера применения

Подходит для покрытия поверхностей с лакокрасочным покрытием и без него на нижней части кузова автомобиля, а также колесных нишах



для исправления или дополнения имеющихся покрытий.

## Внимание!

**Не распылять на подвижные детали и детали под тепловой нагрузкой типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной системы, катализатора и тормозной системы!**

**Засорившийся пистолет может привести к разрыву баллончика!**

**Необходимо соблюдать руководство по эксплуатации пистолета!**

**После применения пистолет необходимо очистить с помощью чистящего средства и разбавителя (номер изделия 6130)!**

**Не подлежит окрашиванию!**

## Применение

Поверхности, обрабатываемые защитным покрытием для днища, необходимо предварительно хорошо очистить. Ржавчину необходимо удалить. Поверхности должны быть сухими, чистыми от воска, загрязнений, жиров, а также в значительной степени от пыли.

Антигравийную защиту можно применять с помощью пистолета-распылителя UBS-Spritzpistole (номер изделия 6219) или пневматического пистолета Druckbecherpistole (номер изделия 6220) при рабочем давлении в 2-8 бар в зависимости от желаемого рисунка распыления.

Перед применением тщательно взболтать содержимое баллончика.

Открытую емкость не оставлять стоять открытой, так как на поверхности материала образуется пленка.

Материал покрытия можно наносить на вертикальные поверхности за один рабочий проход толщиной мокрой пленки до 1,5 мм. Чтобы избежать образования темных участков, целесообразно распылять перекрестным способом.

В зависимости от толщины слоя и погодных условий автомобиль вновь готов к движению через прикл. 2 часа. Окончательное высыхание длится 12-24 часа.

## Unterbodenschutz Bitumen schwarz

### Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 6112  
D-GB-I-NL-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**