

Liquifast 1402 (Набор картриджей)

Описание

1-компонентный, наносимый в холодном состоянии, отверждаемый под действием влаги клей в качестве герметика для прямого вставления автомобильных стекол в случае ремонта. В наборе наряду с очистителем "Liquiclean" имеется также грунтовка для стекла и лакокрасочного покрытия "Active Primer". TÜV проводил испытания Liquifast 1402 в краш-тесте, Liquifast 1402 характеризуется быстрым набором прочности и чрезвычайно хорошей стойкостью. Автомобили, стекла которых были вклеены с помощью Liquifast 1402, в соответствии с общими условиями испытаний при наличии подушки безопасности водителя и без нее уже через 1,5 часа или при наличии подушки безопасности пассажира через 3 часа вновь полностью пригодны для движения.

Свойства

- переработка в холодном виде
- проверенно TÜV
- высоковязкий
- однокомпонентно
- испытанное качество заводского снабжения
- быстрое затвердение
- твердеет от влажности воздуха

Сфера применения

Вклеивание передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей (легковые и грузовые автомобили, кабины тракторов и вилочных погрузчиков, специальные автомобили). Вклеивание боковых стекол из обычного и изоляционного стекла при производстве автобусов и вагонов.

Внимание!

Рекомендации по применению можно найти в прилагаемой брошюре!

Минимальный срок годности набора: 12 месяцев

Минимальный срок годности и технические характеристики входящих в состав отдельных продуктов указаны в соответствующей информации об изделии.

Применение**1. Очиститель**

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, пыли, смазки и прочих остатков грязи. Поверхность стекла или керамическое покрытие обрабатывают средством Liquiclean или очистителем и разбавителем (арт. № 6130), а затем с пенкой для очистки стекла (арт. № 1512), а также полку кузова или вновь окрашенные



детали кузова. Мы рекомендуем очистить также остатки обрезанного валика клея с помощью Liquiclean или очистителя и разбавителя. Перед нанесением герметика или перед вклеиванием стекла очищенная поверхность прилипания должна полностью высохнуть.

2. Нанесение грунта/активация стекол с предварительно нанесенным покрытием

Активный грунт Active Primer необходим для предварительной обработки с целью обеспечения адгезии для вклеивания стекол. В комплект входит активный грунт Active Primer в виде тубика на 10 мл. Перед применением тщательно встряхивайте активный грунт Active Primer в течение как минимум 45 с. Активный грунт Active Primer можно наносить универсально в области склеивания на очищенные поверхности стекла или керамической сетчатой печати, на чистую поверхность лакокрасочного покрытия недавно окрашенных деталей кузова, на остатки обрезанного валика клея, также на стекла с предварительно нанесенными покрытиями (покрытия PUR и RIM) тонким и равномерным слоем (толщина влажной пленки прибл. 0,05 мм). Обработанную грунтом поверхность необходимо оставить на воздухе прибл. на 15 мин. перед нанесением клея для стекол.

Если остаточный валик клея был отрезан более 6 ч назад, предварительная обработка активным грунтом Active Primer является обязательной.

Имеющиеся упаковки

1 штук картонная коробка 6138
D-GB-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.