

## Wälzlagerfett KP2K-30

### Descrição

Lubrificante saponificado de alto rendimento à base de lítio para a lubrificação de apoios de rolamentos e de deslize a elevadas temperaturas e cargas de pressão extremamente elevadas. Além de aditivos de protecção contra corrosão e oxidação, contém aditivos EP, que conferem propriedades de lubrificação otimizadas e que mantêm plena eficácia mesmo com elevado teor de água. Referência conforme a norma DIN 51502: KP2K-30

### Características

- estável à oxidação
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- óptima lubrificação em condições de utilização extremas
- boa protecção contra a corrosão

### Dados técnicos

Tipo de saponificação	Lithiumseife
Abreviatura	KP2K-30 DIN 51502
Classe NLGI	2 DIN 51818
Penetração trabalhada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Ponto de gota	> 190 °C DIN ISO 2176
Separação de óleo após 7 dias a 40°C	5,9 % DIN 51817
Separação de óleo após 18 horas a 40°C	1,8 % DIN 51817
Pressão hidrodinâmica a -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Grau de corrosão Emscor	0/0 DIN 51802
Corrosão de cobre após 24 horas a 100°C	1 b DIN 51811
Propriedades em relação a água	1-90 DIN 51807 Teil 1
Carga satisfatória / força de solda no teste de 4 esferas	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
Desgaste / diâmetro da calota no teste de 4 esferas	0,5 mm DIN 51350 Teil 5
Óleo básico	mineralisch / mineral



### Dados técnicos

Viscosidade a 40°C	160 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Ponto de inflamação	242 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-24 °C DIN ISO 3016

### Campos de utilização

Para a montagem, manutenção e reparação de veículos, máquinas-ferramentas, máquinas de construção, agrícolas e de impressão. Para rolamentos e articulações, eixos ranhurados, roscas e guias sujeitos a uma elevada solicitação.

### Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de caixas de velocidades e rolamentos.

### Embalagens disponíveis

15 kg Balde plástico	4192 D-GB
25 kg Balde plástico	4193 D-GB
50 kg Balde chapa	4194 D-GB
180 kg Bidão chapa	4195 D-GB

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**