Produktinformation

PI 13/16/03/2016

Zink-Spray

Beschreibung

Erstklassige Grundierung aus 99 % reinem Zink für anschließende Lackierungsarbeiten. Zink-Spray ist äußerst widerstandsfähig und flexibel und schützt Metallteile aktiv durch elektrochemische Vorgänge. Aktiver Korrosionsschutz, temperaturbeständig bis ca. 500°C. Extrem hoher Zinkanteil, gefälliges Aussehen.

Eigenschaften

- überlackierbar
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- punktschweißfähig
- hoher Zinkanteil
- dauerhafter Korrosionsschutz
- elektrisch leitfähig
- schnell trocknend
- glatter, porenfreier Film

Technische Daten

Farbe / Aussehen	grau / grey
Zinkreinheit	> 99 %
Zinkanteil	> 99 (im getrockneten Film) / > 99 % (as a dry film) %
Binder	spezielle Harze / special resins
Temperatureinsatzbereich	bis ca. + 500 / up to 500 °C
Dichte bei 20°C	0,92671 g/cm³ DIN 51757
Trockenzeit	8 min. staubtrocken / 8 min. dust dry
	20-30 Min. grifftrocken / 20-30 min. touch dry
Durchtrocknung	48 h
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Flammpunkt	<0 °C

Einsatzgebiet

Schutz vor Rost und Korrosion an Eisen- und Stahloberflächen, speziell an Schweißnähten. Zur Ausbesserung beschädigter galvanischer Oberflächen. Grundierung und Schutz von Karosserieteilen und der gesamten Auspuffanlage.

Anwendung

Dose ca. 2 Minuten intensiv schütteln. Auf metallisch reine und entfettete Oberflächen aus ca. 20 – 30 cm Abstand in dünnen Schichten aufsprühen. Schichtstärke des Zinkmetallfilm trocken bei einmaligem Besprühen: 25-35 µm.
Hinweis: Zinkspray ist überlackierbar, jedoch ist wegen der Vielfalt der angebotenen Lacksysteme vorab eine Eigenprüfung erforderlich.
Nach Gebrauch Sprühventil frei sprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	1540 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	1830 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Dose Aerosol	2875 GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de