

Περιγραφή

Υψηλής αντοχής κόλλα γενικής χρήσης 2 συστατικών που στεγνώνει γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης έως 80 °C. Εξαιρετικά κατάλληλο για κόλληση μετάλλων, ξύλων, μπετόν, γυαλιών, υφασμάτων, κεραμικών, πλαστικών και λάστιχων, και μεταξύ ίδιων αλλά και μεταξύ διαφορετικών υλικών. Επίσης για σφράγιση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και μερών.

Ιδιότητες

- στερεοποιείται γρήγορα
- εξαιρετική διηλεκτρική αντοχή
- μεγάλη αντοχή
- μεγάλη αντοχή στις χημικές ουσίες
- σχεδόν καθόλου απώλεια υλικού
- εύκολη επεξεργασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Epoxy Bisphenol A (A), Amingemisch (B) / epoxy bisphenol A (A), amine mixture (B)
Χρώμα / όψη	gelblich / yellowish
πυκνότητα στους 20°C	1,1 g/ml
αναλογία ανάμιξης	1:1
χρόνος επεξεργασίας	5 min
σταθερότητα σε αποθήκευση	18 Μήνες
αντοχή σε χειροκίνητη περιστροφή	10-12 min
έτοιμο για λειτουργία στους 20°C	20-30 min
οριστικό στέγνωμα στους 25°C	24 h
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40°C bis +80 °C / -40°C to +80°C
ικανότητα πλήρωσης διακενων	bis zu 3 / up to 3 mm
Shore Härte D	60
αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό	>10 N/mm ²
Μονάδα E	90.000 - 125.000 psi
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - 23 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	18 Μήνες



Πεδίο χρήσης

Εξαιρετικά κατάλληλο για επισκευή, κόλληση και μόνωση στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και στο σπίτι, στον ελεύθερο χρόνο και στον κήπο. Για κόλληση π.χ. μετάλλων, ξύλων, μπετόν, γυαλιών, κεραμικών και λάστιχων, και μεταξύ ίδιων αλλά και μεταξύ διαφορετικών υλικών. Επίσης κατάλληλο για σφράγιση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και μερών. Εφεδρικός αναμίκτης (μύτη αναμίκτη με σπείρωμα, αρ. ειδ. 6029).

Εφαρμογή

Καθαρίστε ή/και απολιπάνετε τις επιφάνειες προς κόλληση με το καθαριστικό και το αραιωτικό της LIQUI MOLY (αρ. ειδ. 6130). Ακριβώς πριν από την εφαρμογή, αφαιρέστε το καπάκι ή/και τον χρησιμοποιημένο και στερεοποιημένο αναμίκτη και τοποθετήστε έναν καινούργιο αναμίκτη στο σωληνάριο. Εφαρμόστε την κόλλα κατευθείαν στις επιφάνειες προς κόλληση. Στη συνέχεια ενώστε όλα τα τμήματα και αφήστε τα. Χρόνος επεξεργασίας 5 λεπτά, έτοιμο για λειτουργία μετά από 20-30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την εφαρμογή, αφήστε τον αναδευτήρα στο σωληνάριο. Αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο. **Υπόδειξη:** Αγριεύοντας την επιφάνεια κόλλησης αυξάνεται στις λείες επιφάνειες η δύναμη κόλλησης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

25 ml blister	6183
	D-GB-F-I-E-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.