

Информация к продукту

Эпоху-Kleber

PI 26/14/08/2020



Описание

Высокопрочный, быстро затвердевающий при комнатной температуре двухкомпонентный универсальный клей. Диапазон температур применения до 80 °С. Отлично подходит для склеивания или ремонта металла, древесины, бетона, стекла, ткани, керамики, пластика и резины в различных комбинациях материалов. Также подходит для запечатывания электронных деталей и компонентов.

Свойства

- быстро затвердевает
- отличная защита от электрического пробоя
- высокая твёрдость
- высокая химическая устойчивость
- почти не теряет материала
- легко обрабатывается

Технические данные

База	Эпоху Bisphenol A (A), Amingemisch (B) / эпоху bisphenol A (A), amine mixture (B)
Цвет / внешний вид	gelblich / yellowish
Плотность при 20°C	1,1 г/мл
Соотношение в смеси	1:1
время применения	5 мин
Пригодность к хранению	18 месяц
Время затвердения	10-12 мин
функциональное испытание при 20 °C	20-30 мин
окончательное отверждение при 25 °C	24 час
Диапазон температур	-40°C bis +80 °C / -40°C to +80°C
способность заполнять зазоры	bis zu 3 / up to 3 мм
твёрдость D по Шору	60
Растяжной предел прочности	>10 Н/мм ²
модуль упругости	90.000 - 125.000 psi
Рекомендуемая температура хранения	10 - 23 °C
Минимальный срок годности в первоначальной упаковке	18 месяц

Сфера применения

Идеально подходит для ремонта, склеивания и изоляции в автомобилестроении и транспортном машиностроении, а также в быту, любительском ремесле и садовом хозяйстве. Склеивает, например, металл, древесину, бетон, стекло, керамику, пластик и резину в различных комбинациях материалов. Также подходит для запечатывания электронных деталей и компонентов. Запасной смеситель (наконечник смесителя с резьбой, номер изделия 6029).

Применение

Склеиваемые поверхности зачистить или обезжирить с помощью очистителя и разбавителя Reiniger und Verdünner от компании LIQUI MOLY (номер изделия 6130). Непосредственно перед применением удалить колпачок или использованный и затвердевший смеситель, после чего установить на картридже новый смеситель. Нанести клей прямо на склеиваемые поверхности. Затем соединить детали и оставить для высыхания. Время действия 5 мин., функциональный тест спустя 20-30 мин. при комнатной температуре. После использования оставить смеситель на картридже. Хранить в сухом и прохладном месте. **Указание:** При придании поверхности склеивания шероховатой структуры на гладких поверхностях увеличивается сила сцепления.

Имеющиеся упаковки

25 мл блистер	6183
	D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.