

Liquimate 8300 Naadafdichting grijs



Beschrijving

Hoogwaardige, 1-component, spuitbare naadafdichting op MS-polymeerbasis. Vrij van isocyanaat en silicane. Bestand tegen UV en minerale olie. Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (maximaal tot 2 uur).

Eigenschappen

- waterbestendig
- vrij van isocyanaat
- toepasbaar zonder primer
- vrij van siliconen
- na uitharding duurzaam elastisch
- overspuit- en schilderbaar
- uitstekende stabiliteit
- veel hechtingsmogelijkheden
- reukneutraal
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- bestendig tegen minerale olie
- nat op nat overlakbaar
- snel drogend
- professionele reparatie
- hoge kleefkracht
- licht te verwerken
- afdichtkit en voegenafdichting

Technische gegevens

Uithardingsnelheid bij 23 °C / 50% r.F	3 mm/24 h DIN 50 015
Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid	20 min DIN 50 015
Kleur / uiterlijk	grau / grey
Scheurrek	250 %
Hardheid shore A	47 DIN 53 505
Temperatuurbestendigheid na uitharding	-40 - +80 °C
Trekvastheid	2,1 N/mm ²
Vorm	pastös / pastelike
Geur	benzinartig / petrol-like
Uithardingsstelsysteem	härtet aus durch Luftfeuchtigkeit / cured by moisture in the air
Dichtheid bij 20 °C	1,38 g/cm ³
Basis	MS-Polymer
Doorscheurweerstand	5,0 N/mm DIN 53515

Technische gegevens

houdbaarheid bij origineel afgesloten blik 18 maanden

Aanbevolen opslagtemperatuur ≤ 25 °C

Toepassings-Gebieden

Voor het afdichten van naden bij reparaties om de originele, van de fabriek uit geleverde, structuur weer te herstellen. Toepassingsgebieden onder andere in motorruimte, kofferruimte of wielkasten.

Gebruik

De oppervlakken moet schoon, stof- vetvrij zijn. Over de lakken na het aanbrengen van het materiaal met lakken op oplosmiddelbasis en lakken op waterbasis. Het is raadzaam om de hechting en verdraagzaamheid met kunststoffen en lakken aan de hand van het object te controleren.

Verpakking

310 ml Patroon kunststof 6150
D-GB-F-I-E-NL-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.