

## Liquimate 8300 Nahtabdichtung grau



### Beschreibung

Hochwertige, 1-komponentige, spritzbare Nahtabdichtung auf MS-Polymer-Basis. Isocyanat- und silikonfrei. UV- und mineralölbeständig. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (maximal bis zu 2 Std.) überlackierbar.

### Eigenschaften

- wasserfest
- frei von Isocyanat
- primerlos anwendbar
- silikonfrei
- nach Aushärtung dauerelastisch
- spritz- und pinselbar
- hervorragende Standfestigkeit
- breites Haftspektrum
- geruchsneutral
- hohe Alterungsbeständigkeit
- mineralölbeständig
- nass in nass überlackierbar
- schnell trocknend
- professionelle Reparatur
- hohe Klebekraft
- leichte Verarbeitung
- Dichtmasse und Nahtabdichtung

### Technische Daten

Aushärtungsgeschwindigkeit bei 23°C/50% r.F	3 mm/24 h DIN 50 015
Hautbildungszeit bei 23°C/50% relative Feuchte	20 min DIN 50 015
Farbe / Aussehen	grau / grey
Reißdehnung	250 %
Härte Shore A	47 DIN 53 505
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-40 - +80 °C
Zugfestigkeit	2,1 N/mm <sup>2</sup>
Form	pastös / pastelike
Geruch	benzinartig / petrol-like
Aushärtungssystem	härtet aus durch Luftfeuchtigkeit / cured by moisture in the air
Dichte bei 20°C	1,38 g/cm <sup>3</sup>
Basis	MS-Polymer
Weiterreißwiderstand	5,0 N/mm DIN 53515

### Technische Daten

Lagerfähigkeit bei original geschlossenem Gebinde 18 Monate

Empfohlene Lagertemperatur  $\leq 25^{\circ}\text{C}$

### Einsatzgebiet

Zum Abdichten von Nähten bei Reparaturen, um die werkseitige Originalstruktur wieder herzustellen. Einsatzbereiche unter anderem in Motorraum, Kofferraum oder Radkästen.

### Anwendung

Die Flächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Überlackierbar nach Auftragen des Materials mit lösemittelhaltigen Lacken und Wasserlacken. Es empfiehlt sich, die Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen und Lacken objektbezogen zu prüfen.

### Erhältliche Gebinde

310 ml Kartusche Kunststoff 6150  
D-GB-F-I-E-NL-P

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**