

Информация к продукту

Liquifast 1502 (Набор пакетов)

PI 19/20/11/2020



Описание

Однокомпонентный, наносимый в холодном состоянии, отверждаемый под действием влаги полиуретановый клей для прямого вставления автомобильных стекол в случае ремонта. В наборе наряду с очистителем "Liquiclean" имеется также грунтовка для стекла и лакокрасочного покрытия "Active Primer". TÜV проводил испытания Liquifast 1502 в краш-тесте, Liquifast 1502 характеризуется быстрым набором прочности и великолепной стойкостью. Автомобили, стекла которых были приклеены с помощью Liquifast 1502, по общим условиям испытаний с водительской/двойной подушкой безопасности или без нее уже через 1 час вновь полностью пригодны для движения. Liquifast 1502 благодаря своей повышенной жесткости при кручении повышает безопасность движения и комфортабельность езды. Клей такого вида предписывается в особенности в тех случаях, когда автомобильные стекла оборудованы системой обогрева или в стекло интегрирована автомобильная антенна.

Свойства

- испытанное качество заводского снабжения
- переработка в холодном виде
- не проводит ток
- твердеет от влажности воздуха
- высокомодульно
- высоковязкий
- проверенно TÜV
- быстрое затверждение

Сфера применения

Для вклеивания передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей (легковые и грузовые автомобили, кабины тракторов/вилочных погрузчиков, специальные автомобили), а также для вклеивания боковых стекол из обычного и изоляционно-го стекла при производстве автобусов и вагонов.

Применение

1. Очиститель

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, пыли, смазки и прочих остатков грязи. Поверхность стекла или керамическое покрытие обрабатывают средством Liquiclean или очистителем и разбавителем (арт. № 6130), а затем с пенкой для очистки стекла (арт. № 1512), а также полку кузова или вновь окрашенные детали кузова. Мы рекомендуем очистить также остатки обрезанного валика клея с помощью Liquiclean или очистителя и разбавителя. Перед нанесением герметика или перед вклеиванием стекла очищенная поверхность прилипания должна полностью высох-



нуть.

2. Нанесение грунта/активация стекол с предварительно нанесенным покрытием

Активный грунт Active Primer необходим для предварительной обработки с целью обеспечения адгезии для вклеивания стекол. В комплект входит активный грунт Active Primer в виде тьюбика на 10 мл. Перед применением тщательно встряхивайте активный грунт Active Primer в течение как минимум 45 с. Активный грунт Active Primer можно наносить универсально в области склеивания на очищенные поверхности стекла или керамической сетчатой печати, на чистую поверхность лакокрасочного покрытия недавно окрашенных деталей кузова, на остатки обрезанного валика клея, также на стекла с предварительно нанесенными покрытиями (покрытия PUR и RIM) тонким и равномерным слоем (толщина влажной пленки прикл. 0,05 мм). Обработанную грунтом поверхность необходимо оставить на воздухе прикл. на 15 мин. перед нанесением клея для стекол.

Если остаточный валик клея был отрезан более 6 ч назад, предварительная обработка активным грунтом Active Primer является обязательной.

Внимание!

Рекомендации по применению можно найти в прилагаемой брошюре!

Минимальный срок годности набора: 12 месяцев
Минимальный срок годности и технические характеристики входящих в состав отдельных продуктов указаны в соответствующей информации об изделии.

Имеющиеся упаковки

1 шт. картонная коробка 6156
D-GB-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.