

Motorbike 2T Synth Offroad Race

Descrição

Óleo para motores de alto rendimento 100% sintético. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como formação de fumo mínima. Desta forma, a condução torna-se muito mais agradável. Testado para catalisadores. Aprovado para corridas.

Características

- elevada protecção contra o desgaste
- impede a formação de depósitos
- combustão sem resíduos
- altamente estável a nível térmico
- boa protecção contra a corrosão
- automistura

Especificações e autorizações:

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	50 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	165 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	100 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,15 g/100g DIN 51575
Côr / aspecto	rot

Campos de utilização

Desenvolvido especialmente para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento extremas em todo-o-terreno. Para a condução desportiva. Adequado para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve com lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de até 1:100 de acordo com as prescrições de utilização.



Utilização

Em caso de lubrificação por mistura, deitar o conteúdo da lata no depósito de combustível e reabastecer de combustível de acordo com a relação de mistura. A mistura ocorre por acção própria. Em caso de lubrificação separada, deitar o conteúdo da lata no depósito de óleo. O óleo é misturado com o combustível através de um dispositivo de dosagem.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	3063 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	3064 BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.