

Προστατευτικό κερι δαπέδου ανθρακί/μαύρο

Περιγραφή

Το προστατευτικό κερι δαπέδου είναι ένα υλικό επιστρώσης με διαλύτες, χωρίς πίσσα ως αντιδιαβρωτικό για επιδιόρθωση και εκ των υστέρων επεξεργασία όλων των προστατευτικών επιστρώσεων. Τα κεριά και οι ρητίνες που περιέχει σχηματίζουν μετά το στέγνωμα ένα κλειστό φιλμ προστασίας με εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας. Λόγω της καλής πρόσφυσης μπορείτε να εφαρμόσετε το υλικό με πάχος στρώσης έως περ. 1 mm.

Ιδιότητες

- εύκολη επεξεργασία
- στεγνώνει γρήγορα
- αδιάρρηκτο φιλμ με λεπτό πάχος
- για επιδιόρθωση και εκ των υστέρων επεξεργασία
- εξαιρετική ευστάθεια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

χρόνος στεγνώματος μέχρι τη χρήση του οχήματος	2 h
πλήρες στέγνωμα	12 h
αντοχή σε διάβρωση δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	> 1000 h
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	5 - 25 °C
σημείο ανάφλεξης	41 °C
οσμή	chrarakteristisch / characteristic
θερμοκρασία επεξεργασίας	15 - 25 °C
αντοχή σε θερμοκρασία	-30 bis 90 / -30 to 90 °C
πυκνότητα	0,86 g/cm ³ DIN 51757
κινδυνεύει από παγετό	nein / no
βάση	Wachs, Harz / wax, resin
δοκιμή σε υγρό κλίμα	KFW 17 Zyklen / KFW 17 cycles
Χρώμα / όψη	schwarz / black
περιεκτικότητα σε στερεά	~ 52 %
ιξώδες στους 20°C	500 mPas
σημείο βρασμού	135 °C
Ιξώδες στους 40 °C	>7 mm ² /s
τιμή pH	7 (20°C)
οχήμα	flüssig / liquid



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακή κλειστή συσκευασία 30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Το προστατευτικό κερι δαπέδου χρησιμοποιείται κυρίως σε δάπεδα οχημάτων, φτερά και θόλους τροχών μετά από επισκευή, για συντήρηση δαπέδων PVC καθώς και επιδιόρθωση ζημιών στο δάπεδο.

Εφαρμογή

Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε προστατευτικό κερι δαπέδου. Πρέπει να αφαιρέσετε τη σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.

Μπορείτε να εφαρμόσετε το προστατευτικό κερι δαπέδου με το πιστόλι δοχείου πίεσης, αρ. είδ. 6220 ή το πιστόλι ψεκασμού UBS, αρ. είδ. 6219 με πίεση λειτουργίας 2 - 8 bar, ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού. Λόγω της καλής πρόσφυσης μπορείτε να εφαρμόσετε το υλικό με πάχος στρώσης έως περ. 1 mm. Η θερμοκρασία εφαρμογής καθώς και η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τους 10° C. Ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τις καιρικές συνθήκες, το όχημα είναι ξανά έτοιμο για χρήση μετά από περ. 2 ώρες. Το πλήρες στέγνωμα διαρκεί περ. 12 - 24 ώρες

υπόδειξη

Μην ψεκάζετε το προστατευτικό κερι δαπέδου σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης!

Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο του δοχείου!

Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού! Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με καθαριστικό και αραιωτικό αρ. είδ. 6130!

Πληροφορία προϊόντος

PI 15/26/02/2020



Προστατευτικό κεριά δαπέδου ανθρακί/μαύρο

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.