

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race



Descrição

Óleo para motores de alto rendimento 100% sintético. Para a potência máxima e protecção ideal do motor sob todas as condições de funcionamento. Consegue graças à lubrificação perfeita, limpeza do motor excelente, valores de fricção excepcionais e desgaste mínimo. Garante um fácil manobrar da embraiagem e da caixa de velocidades, o que permite uma condução claramente mais agradável. Testado para catalisadores e aprovado para corridas.

Características

- limpeza óptima do motor
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- baixa perda por evaporação
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- testado para catalisadores
- garante baixo consumo de óleo
- adequado para embraiagens em banho de óleo
- excelente protecção contra o desgaste
- aumenta o efeito de lubrificação

Especificações e autorizações:

API SN Plus • JASO MA2

Dados técnicos

Classe de viscosidade SAE	10W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	86,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	13,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	160 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	3,7 % ASTM D5800 B
Ponto de inflamação	250 °C DIN ISO 2592

Dados técnicos

Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Desenvolvido para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento normais até extremas. Adequado para a condução desportiva. Para motores com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de motores.

Nota: apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20753 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	20754 BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	21339 D-GB
60 l Bidão chapa	20755 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.