

Top Tec 4410 5W-30



Περιγραφή

Ιδιαίτερα κατάλληλο για Renault.

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Αποτρέπει τα ενοχλητικά κατάλοιπα, φροντίζει για ασφαλή λίπανση, μέγιστη προστασία και βέλτιστες επιδόσεις. Επιτρέπει τη γρήγορη λίπανση του κινητήρα και του υπερσυμπιεστή.

Ιδιότητες

- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- γρήγορο λάδωμα
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

ACEA C3 • Renault RN 17

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-30 SAE J300
πυκνότητα στους 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	68,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	11,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	170 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,6 % CEC-L-40-A-93
σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,3 mg KOH/g DIN ISO 3771

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θεϊκή τέφρα	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες (εκτός RS και Alpine), όλους τους πετρελαιοκινητήρες χωρίς DPF καθώς και για πετρελαιοκινητήρες με DPF από το έτος μοντέλου 2018. Κατάλληλο για υπερτροφοδοτούμενα και καταλυτικά αυτοκίνητα.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21402 BOOKLET
4 l κάνιστρο πλαστικό	21403 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	21404 BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	21399 D-GB
60 l βαρέλι μεταλλικό	21400 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	21401 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.