

Aceite para el cambio CLP 320

Descripción

Lubricante mineral para cambios con excelentes propiedades antidesgaste y de lubricación. Fabricado con aceites básicos de alta calidad y los aditivos de fósforo y azufre más modernos.

Propiedades

- alta protección contra el desgaste
- protección anticorrosiva permanente
- baja tendencia a espumar
- alta capacidad de absorción de presión

Homologaciones

Schmieröl DIN 51517 CLP 320 • Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Datos técnicos

Clase de viscosidad ISO	VG320 DIN 51519
Densidad a 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	320 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	24 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	95 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-21 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	244 °C DIN ISO 2592
Índice de neutralización	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Poder de desmulsibilidad a 82 °C	15 min DIN ISO 6614
Comportamiento de espuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 24 °C después de 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Propiedad separadora de aire	30 min DIN ISO 9120
Efecto corrosivo en acero	0-B DIN ISO 7120
Efecto corrosivo en cobre	1-125 A3 DIN EN ISO 2160



Datos técnicos

Prueba breve de engranajes FZG, prueba normal A/16,6/140

Schadenskraftstufe >12,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh
DIN 51354 Teil 2

Número de color (ASTM)

4
DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Indicado para el uso con engranajes industriales, cojinetes de rodadura y de deslizamiento con cargas de presión altas y, en especial, también para equipos grandes con lubricación por circulación.

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	1057 D-GB
60 l Bidón de chapa	3565 D-GB
205 l Bidón de chapa	4119 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.