

Transmissieolie CLP 320**Eigenschappen**

- grote slijtagebescherming
- duurzame corrosiebescherming
- geringe schuimvorming
- hoog drukopnamevermogen

Specificaties en goedkeuringen

Schmieröl DIN 51517 CLP 320 • Schmieröl SEB 181
226 CLP 320

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG320 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	320 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	24 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	244 °C DIN ISO 2592
Neutralisatiegetal	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Demulgeervermogen bij 82°C	15 min DIN ISO 6614
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Luchtafscheidingsvermogen	30 min DIN ISO 9120
Corrosie effect op staal	0-B DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/16,6/140	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Kleurgetal (ASTM)	4 DIN ISO 2049

**Verpakking**

20 l Jerrycan kunststof	1057 D-GB
60 l Vat blik	3565 D-GB
205 l Vat blik	4119 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Verpakking