

Classic Motor Oil SAE 30**Eigenschappen**

- uitstekende corrosiebescherming
- hoge mate van slijtagebescherming
- hoge smeerveiligheid
- geschikt voor klassieke motorfietsen zonder oliefilter

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 100 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	97 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	246 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 82°C	<= 30 min DIN ISO 6614
Luchtafscheidingsvermogen	6 min DIN ISO 9120
Schuimgedrag bij 24 °C	80/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	80/0 ml ISO 6247
Corrosie effect op staal	0-B DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisatiegetal	0,2 mg KOH/g DIN 51558 T1
neutralisatiegetal na 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Oxide-as	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfaatas	0,02 g/100g DIN 51575
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354

**Technische gegevens**

Kleurgetal (ASTM)	2,5
	DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1132
	D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	1133
	D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.