

Eigenschappen

- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- goede corrosiebescherming
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- hoge mate van zuiverheid
- garandeert een lange levensduur
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen



Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	87,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	171 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 1187
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.