Información del producto
Spray de cinc

PI 42/06/09/2026

Descripción
Imprimación de primera calidad con una proporción de cinc del 99 % en la película seca. Para trabajos de pintado posterior. Es extremadamente resistente y flexible y protege las piezas de metal mediante procesos electroquímicos. Protección activa contra la corrosión que resiste temperaturas de hasta aprox. 500 °C.



Propiedades
- alto contenido de cinc
- excelente resistencia a la temperatura
- se puede sobrepintar
- alta resistencia a la abrasión
- Protección contra la corrosión
- secado rápido
- película lisa, sin poros

Datos técnicos

Color / Aspecto	grey
Pureza del cinc	> 99 %
Contenido de sustancia activa	> 99 % (as a dry film) %
Aglutinante	special resins
Margen de temperaturas de uso	up to +500 °C
Tiempo de secado	8 min. dust dry
	20-30 min. touch dry
Secado completo	48 h
Gas combustible	propane, butane
Olor	characteristic
Forma	aerosol, liquid
Temperatura de almacenaje óptima	20 - 25 °C

Campos de aplicación

Sector de automoción: para proteger las superficies de hierro y acero (especialmente las costuras soldadas) frente al óxido y la corrosión. Base ideal para el pintado. Para retocar superficies galvanizadas dañadas y como imprimación y protección de piezas de la carrocería y de todo el sistema de escape.

Sector industrial: extremadamente resistente al calor hasta aprox. 500 °C. De fácil aplicación gracias al bote de aerosol. Idóneo para el tratamiento posterior de puntos de soldadura y taladrado durante el proceso de fabricación.

Aplicación
Agitar el envase unos 2 minutos antes de usar.

Pulverizar sobre superficies metálicas limpias, desengrasadas y secas a una distancia de aprox. 20-30 cm en capas finas. Espesor de la capa de película metálica de cinc seca tras un solo pulverizado: 25-35 µm. **Nota:** Repintable, pero debido a la gran variedad de sistemas de pintura existentes, es necesaria una comprobación previa. Después de usar, mantener el envase con la boquilla pulverizadora hacia abajo y pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	1540
	DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com