

## Motorbike 2T Basic Scooter

### Descrição

Óleo para motores de alto rendimento à base de óleos minerais seleccionados. Garante uma lubrificação segura e uma protecção contra o desgaste de confiança sob condições normais de funcionamento.

### Características

- elevada protecção contra o desgaste
- garante velas de ignição limpas
- impede a formação de depósitos
- automistura
- boa protecção contra a corrosão

### Especificações / Autorizações

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

### Dados técnicos

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Densidade a 15°C      | 0,865 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Viscosidade a 40°C    | 67 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscosidade a 100 °C  | 9,4 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Índice de viscosidade | 115<br>DIN ISO 2909                      |
| Ponto de fluidez      | -15 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Ponto de inflamação   | 130 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Índice de base total  | 1 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771               |
| Cinza de sulfato      | 0,06 g/100g<br>DIN 51575                 |
| Côr / aspecto         | rot                                      |

### Campos de utilização

Óleo para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água com lubrificação separada ou por mistura. Automistura. Proporção de mistura até 1:50 de acordo prescrições do fabricante.

### Utilização

Em caso de lubrificação por mistura, deitar o conteúdo da lata no depósito de combustível e reabastecer de combustível de acordo com a relação de mistura. A mistura ocorre por acção própria. Em caso de lubrificação separada, deitar o conteúdo da lata no depósito de óleo. O óleo é misturado ao combustível através de um dispositivo de dosagem.

### Embalagens disponíveis



### Embalagens disponíveis

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1 l Jerrycan plástico      | 1619<br>D-BOOKLET  |
| 4 l Jerrycan plástico      | 1237<br>D-GB-I-E-P |
| 60 l Barril de placa preta | 1633<br>D-GB       |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**