Produktinformatie
Zink-aluminiumspray

PI 33/02/12/2026



Beschrijving

Actief kathodische corrosiebescherming, waarvan de resistente, flexibele, hittebestendige zink-metaalfilm ijzeren en stalen onderdelen tegen roest en corrosie beschermt. Ook alleen als corrosiebescherming te gebruiken.

Eigenschappen

- uitstekende temperatuurbestendigheid
- uitstekende corrosiebescherming
- kan worden gelakt
- voor puntlassen geschikt
- hoog zinkgehalte
- elektrisch geleidend
- gladde, niet-poreuze film

Technische gegevens

Zinkzuiverheid	> 99 %
Drijfgas	propane, butane
Droogtijd	5-7 min. dust dry, 20-30 min. touch dry, can be painted over after 8 hours
Zinkgehalte	> 99 % (as a dry film) %
Bindingsmiddel	special resins
Gebruikstemperatuurgebied	up to 250 °C
Kleur / uiterlijk	silver
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic
Optimale opslagtemperatuur	15 - 25 °C

Toepassings-Gebieden

Ter bescherming tegen roest en corrosie op ijzeren en stalen onderdelen en voor de reparatie van alle beschadigde galvanisatietypes (vuur-, vlamnevel- en galvanische zinklagen). Ook alleen als weerbestendige corrosiebescherming te gebruiken.

Gebruik

Bus ca. 2 minuten schudden voor gebruik. Op een metalen schoon, droog en ontvet oppervlak opspuiten. Laagdikte van de zink-metaalfilm droog bij één keer bespuiten: 25-35 µm. Overschilderbaar na ca. 8 uur, maar wegens de verscheidenheid van de beschikbare verfsystemen is een zelftest vooraf noodzakelijk. **Aanwijzing:** Na gebruik de bus met de sproeikop naar beneden houden en het ventiel leegspuiten tot er alleen nog het zuivere drijfgas ontsnapt.

Verpakking

400 ml Spuitbus	1640 DE

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com