



Eigenschappen

- maximaal brandstofbesparend
- hoge mate van slijtagebescherming
- optimaal geschikt voor start-stop-systemen
- voortreffelijk koudestartgedrag
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- geschikt voor roetfilters

Specificaties en goedkeuringen

ACEA C2 • Ford WSS-M2C 950-A • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

IVECO 18-1811 SC1 LV

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	49 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	< 6200 mPas ASTM D 5293
HTHS bij 150°C	> 2,9 mPas ASTM D 5481
Viscositeitsindex	185 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	12 % ASTM 5800B
Totaal basisch getal	7,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	8902 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	8903 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	20724 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	20725 D-GB
205 l Vat blik	20726 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Verpakking