

ATV 4T Motoroil 5W-50

Descrição

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.

Características

- elevada segurança de lubrificação
- elevada protecção contra o desgaste
- testado para catalisadores
- limpeza óptima do motor
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas

Especificações / Autorizações

API SN PLUS • JASO MA2

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|--|
| Classe SAE (óleos para motores) | 5W-50 SAE J300 |
| Densidade a 15°C | 0,850 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscosidade a 40°C | 105,0 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscosidade a 100 °C | 17,3 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Índice de viscosidade | 180 DIN ISO 2909 |
| viscosidade a -30 °C (CCS) | <= 6600 mPas ASTM D 5293 |
| Ponto de fluidez | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Perda por volatilização (Noack) | 12,0 % CEC-L-40-A-93 |
| Ponto de inflamação | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Índice de base total | 7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Cinza de sulfato | 0,8 g/100g DIN 51575 |
| Número de cor (ASTM) | L 2,0 DIN ISO 2049 |

Campos de utilização

Desenvolvido especialmente para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento extremas em todo-o-



terreno. Para a condução desportiva. Adequado para veículos todo-o-terreno, (ATV) quads e SxS (Side by Side) com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1 l Jerrycan plástico | 20737 D-BOOKLET |
| 4 l Jerrycan plástico | 20738 D-BOOKLET |
| 20 l Jerrycan plástico | 20765 D-GB |

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.