

Liquimate 8400 Carrosserie-afdichtkit wit

Beschrijving

Kwastbare naadafdichting op basis van MS-polymeer. Geschikt als permanente carrosserie-afdichtkit zonder het trekken van draden om de OEM look te reproduceren. Heeft zeer goede kwasteigenschappen en is direct nat in nat overschilderbaar (tot 2 uur) met de meeste in de handel verkrijgbare lakken.

Eigenschappen

- voortreffelijke bestendigheid tegen weersinvloeden
- licht te verwerken
- duurzaam elastisch
- vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- nat op nat overlakbaar
- goede hechting op aluminium, staal en gegalvaniseerde oppervlakken
- goede hechting op primers en verfoppervlakken

Technische gegevens

Vorm	paste-like
Kleur / uiterlijk	white
Dichtheid bij 20 °C	1,6 g/cm ³ DIN 53479
Verwerkingstemperatuur	5 - 30 °C
Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid	20 min DIN 50014
Uithardingsnelheid bij 23 °C / 50 % r.F	3 mm/24h
Hardheid shore A	52 DIN ISO 7619-1
Scheurrek	180 %
Temperatuurbestendigheid	-40-90 °C
Temperatuurbestendigheid korte termijn (tot 1 uur)	120 °C
Aanbevolen opslagtemperatuur	5-25 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	36 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor het afdichten van reparaties in carrosserie-, container- en voertuigbouw. Voor zichtbare en normale naden.

Gebruik

De hechttoppervlakken moeten schoon, stof- vetvrij zijn. Hechttoppervlakken met reiniger en verdunner (artikelnr. 6130) reinigen.

Voorbehandeling: Kan op de meeste materialen zonder primer worden gebruikt. Vooraf een

hechtingstest op elke ondergrond uitvoeren.

Het overschilderen van de kit vermindert het binnendringen van vocht en belemmert zo het uithardingsproces. De maximaal toelaatbare bewegingsopname wordt doorgaans door de laklaag beperkt.

Verpakking

310 ml Patroon kunststof 21341
D-GB-F-I-NL-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

