

Top Tec Gear EV 510

Descrizione

Olio per cambi sintetico con potenti componenti additivi. Offre un'eccellente stabilità all'invecchiamento e all'ossidazione e presenta una straordinaria capacità di assorbire pressione.

Caratteristiche

- alto potere di scarico della pressione
- alta resistenza all'invecchiamento
- eccellente comportamento a bassa temperatura
- eccellente protezione dalla corrosione
- alta protezione dall'usura
- eccellente stabilità all'ossidazione

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali
Tesla



Dati Tecnici

Test breve FZG con ruote dentate, test normale A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,
Spez.Gew.Änderung <0,27
mg/KWh
DIN 51354 Teil 2
L 1,0
DIN ISO 2049

Fattore colorimetrico (ASTM)

L 1,0
DIN ISO 2049

Dati Tecnici

Classe di viscosità ISO	VG 150 DIN 51519
Densità a 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	156,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	21,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	161 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-42 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Potere demulsificante a 82 °C	20 min DIN ISO 6614
Comportamento alla formazione di schiuma a 24 °C	75/0 ml ISO 6247
Comportamento alla formazione di schiuma a 93,5 °C	100/0 ml ISO 6247
Comportamento alla formazione di schiuma a 24 °C dopo 93,5 °C	100/0 ml ISO 6247
Azione corrosiva sull'acciaio	0-B DIN ISO 7120
Azione corrosiva sul rame	1-125 A3 DIN EN ISO 2160

Settori di utilizzo

Per cambi di veicoli elettrici che richiedono un lubrificante con queste prestazioni. Un lubrificante di questo tipo viene usato ad esempio in diversi modelli Tesla.

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli. L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo plastica 21702
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.