# Produktinformation
Marine ATF

PI 32/11/10/2026




## Beschreibung
Speziell für den Marinebereich entwickeltes ATF-Öl auf Basis Synthesetechnologie und modernster Additivtechnologie. Bietet im Vergleich zu herkömmlichen ATF-Ölen erhöhten Korrosionsschutz und minimierten Verschleiß. Aus der hohen thermischen Stabilität und den ausgezeichneten Schutzeigenschaften ergibt sich eine optimale Alterungsbeständigkeit mit maximalen Sicherheitsreserven. Verträglich mit sämtlichen Dichtungsmaterialien.

## Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- universell einsetzbar
- minimiert Verschleiß
- exzellenter Korrosionsschutz
- höchste thermische Stabilität
- gute Materialverträglichkeit

## Spezifikationen / Freigaben
ZF TE-ML 04D • ZF Freigabenummer ZF004927

## LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Allison C4 • Dexron II D • Dexron II E • Dexron III G • Dexron III H • Dexron TASA (Typ A/Suffix A) • Mariner • MerCruiser • Mercury

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Dichte bei 15 °C | 0,845 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viskosität bei 40 °C | 36,0 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 7,5 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -40 °C (Brookfield) | <= 20000 mPas<br>ASTM D 2983-09 |
| Viskositätsindex | 180<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -48 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | 220 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Sulfatasche | 0,1 g/100g<br>DIN 51575 |
| Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 100 h | 5,4 mm²/s<br>DIN 51350-06-KRL/C |
| Farbe/Aussehen | rot |

## Einsatzgebiet
Für Antrieb und Getriebe wie Wendegetriebe, Servolenkungen, Steuerungssysteme, Trimmsysteme, hydrostatische Übersetzungen sowie hydraulische und mechanische Systeme, welche die Verwendung eines ATF-Öls verlangen. Nicht einsetzbar, wo Öle nach GL4 oder GL5 vorgeschrieben sind.

## Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Dose Kunststoff | 25066<br>DE-ES-FR-IT-NL |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com